

Technisch informatiebladblad
Floorcoat FC 26 XL • Primer-Line



Beschrijving:

FC 26 XL is een sneldrogende, niet-vergelende, watergedragen grondlak met een hoog gehalte aan vaste stoffen, ontworpen om het houten oppervlak een lichte, natuurlijke uitstraling te geven en de tanninezuur in eikenhout te verminderen, die kan optreden bij de toepassing van een watergedragen primer.

FC 26 XL is eenvoudig aan te brengen en ideaal als grondlak voor de meest voorkomende houtsoorten in woningen, commerciële ruimtes en sportvloeren. Bij twijfel raden wij altijd aan om een aparte hechtingstest uit te voeren voordat de hele vloer wordt gelakt.

FC 26 XL wordt aangebracht op onbehandelde of machinaal geschuurde houten vloeren en moet worden afgewerkt met twee lagen watergedragen Floorcoat toplak.

FC 26 XL is door Eurofins gecertificeerd voor het binnenklimaat, wat garandeert dat het product geen chemische stoffen bevat die een negatieve invloed kunnen hebben op de luchtkwaliteit binnenshuis.

Dit product is bedoeld voor professioneel gebruik.

Productgegevens:

- **Product:** Watergedragen acryl/polyurethaan grondlak/primer.
- **Verbruik:** Ongeveer 8 m²/L.
- **Verdunnen:** Niet aanbevolen.
- **Toepassing:** Lakroller of kwast.
- **Oppervlaktetemperatuur:** 15-25°C.

- **Droogtijd:** 1-1½ uur voor overschilderen en 3-4 uur voor tussenschuren (bij 20°C, 55% RV). Afwijkende klimaatomstandigheden kunnen de droogtijd beïnvloeden.
- **Volledige uitharding:** Zie ingebruikname.
- **Reiniging van gereedschap:** Zeep en water.
- **Opslag:** Tussen 5°C en maximaal 30°C. Niet blootstellen aan vorst of direct zonlicht.
- **Houdbaarheid:** 12 maanden in een ongeopende verpakking bij 20°C.
- **Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:** Zie het veiligheidsinformatieblad van het product.

Gebruiksaanwijzing:

Lakken van onbehandelde en machinaal geschuurde vloeren:

- Het oppervlak moet volledig schoon, droog en vrij van stof, was, vet, polish, zeepresten en vergelijkbare stoffen zijn. Vuil en oneffenheden worden verwijderd door schuren. De laatste schuurgang vóór het aanbrengen van FC 26 XL moet worden uitgevoerd met schuurpapier korrel 120-180.
- Verwijder schuurstof grondig door te stofzuigen en de vloer af te nemen met een doek uitgewrongen in schoon water.
- Schud FC 26 XL goed voor gebruik. Laat het product ongeveer 3 minuten rusten voordat het wordt aangebracht.
- Breng FC 26 XL aan met een lakroller of kwast in een gelijkmatige laag in de richting van de houtnerf, indien mogelijk. Wij raden aan om de lak uit een verfbak te gebruiken in plaats van deze direct op de vloer te gieten.
- Zodra FC 26 XL na 1-1½ uur droog is, wordt de eerste laag FC watergedragen lak aangebracht volgens de instructies voor voorbereiding, toepassing en droogtijd in het technisch informatieblad van de gekozen FC watergedragen toplak.
- Na droging van de FC-lak wordt een tussenschuurgang uitgevoerd met schuurpapier of schuurnet korrel 120-180.
- Verwijder schuurstof grondig door te stofzuigen en veeg de vloer af met een doek uitgewrongen in schoon water.

- Breng een tweede en laatste laag FC watergedragen toplak aan volgens de instructies voor voorbereiding, toepassing en droogtijd in het technisch informatieblad van de gekozen FC watergedragen toplak.

Belangrijke opmerkingen:

- Breng de lak aan bij 20°C ± 5°C en 55% RV.
- Zorg voor goede ventilatie tijdens het drogen om optimale droogomstandigheden en een goed resultaat van het gelakte oppervlak te garanderen.
- FC 26 XL moet volledig droog zijn voordat het wordt overgelakt.
- Het gebruik van een primer in een laksysteem en het handhaven van een stabiel binnenklimaat verkleinen het risico op kantenverlijming. Dit is echter geen garantie dat kantenverlijming kan worden voorkomen.
- Het wordt aanbevolen om maximaal twee lagen lak per dag aan te brengen en de eerste toplaklaag een nacht te laten drogen alvorens tussen te schuren.
- Indien een laklaag meer dan 24 uur na de vorige laag wordt aangebracht, wordt aanbevolen om een tussenschuurgang uit te voeren met schuurpapier of schuurnet korrel 120-180 en het oppervlak zoals hierboven beschreven te reinigen voordat verder wordt gelakt.

BELANGRIJK!

AANGEZIEN WIJ GEEN GARANTIE KUNNEN GEVEN OP ONGEWENSTE OMSTANDIGHEDEN OP REEDS BEHANDELDE VLOEREN, MOETEN ER ALTIJD TESTVLAKKEN WORDEN UITGEVOERD EN GEKONTROLEERD VOORDAT DE LAKWERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD.

Ingebruikname:

Voorzichtig gebruik van de vloer is mogelijk na 24 uur.

Vloerreiniging:

Uitvoeren door stofzuigen en afnemen met een doek uitgewrongen in water of een milde, neutrale zeepoplossing. Gebruik geen bruine zeep, ammoniak of andere sterk alkalische reinigingsmiddelen.



Official Floorcoat HGH Distributor in the Netherlands and Belgium:
Overmat Industries B.V. – Waspik - The Netherlands – www.overmat.nl

Disclaimer:

De informatie in dit document en alle andere verwijzingen en aanbevelingen die wij verstrekken in verband met het advies over het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op ervaring en standaardomstandigheden. Vanwege de vele mogelijke toepassingen en verwerkingsomstandigheden vrijwaart deze informatie de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid om eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen bij de verkoper of fabrikant.

Er wordt geen garantie gegeven over de kwaliteit van het vakmanschap bij het gebruik van onze producten. Documentatie van het uitgevoerde werk is de verantwoordelijkheid van de uitvoerende vakman.

Aangezien ongewenste effecten kunnen optreden bij het opnieuw lakken, zelfs wanneer het werk wordt uitgevoerd volgens de juiste vakmanschapsvoorschriften, wordt aanbevolen dat de aannemer, waar nodig, hiermee rekening houdt in de communicatie met de klant.

Aanbevelingen van de fabrikant en eventuele geldende normen moeten worden nageleefd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid vallen onder onze algemene voorwaarden en worden niet uitgebreid door deze informatie of ons advies. Wanneer nieuwe technische informatie beschikbaar komt, vervalt de voorgaande versie.

Herzien: 2025-06-11



Official Floorcoat HGH Distributor in the Netherlands and Belgium:
Overmat Industries B.V. – Waspik - The Netherlands – www.overmat.nl