

Technisch gegevensblad
Floorcoat FC 62 • Pro-Line



Beschrijving:

FC 62 is een geurarme, niet-vergelende, zeer duurzame 1-component watergedragen PU-lak voor gebruik in woonruimtes met veel verkeer, zoals keukens, woonkamers en trappen, evenals in commerciële ruimtes met middelmatig tot intensief verkeer.

FC 62 kan worden gebruikt op eerder gelakte, onbehandelde en machinaal geschuurde houten vloeren. Onbehandelde en machinaal geschuurde vloeren dienen te worden gegrond met een Floorcoat FC-primer voordat de toplaag FC 61 wordt aangebracht.

FC 62 is door Eurofins gecertificeerd voor het binnenklimaat, wat garandeert dat het product geen

chemische stoffen bevat die de luchtkwaliteit binnenshuis negatief kunnen beïnvloeden.

Dit product is bedoeld voor professioneel gebruik.

Productgegevens:

- **Product:** 1-component polyurethaan parketlak, niet-vergelend, watergedragen.
- **Rendement:** Ongeveer 10 m²/L.
- **Voor gebruik:** Schud de lak goed totdat alle bezonken materialen zijn opgelost.
- **Verdunnen:** Niet aanbevolen. Het product is gebruiksklaar.
- **Toepassing:** Kwast of lakroller.
- **Oppervlaktetemperatuur:** 15–25 °C.
- **Droogtijd:** Voor overschilderen: 1-1½ uur. Voor tussenschuren: 3-4 uur (20°C, 55% RH). Klimaatomstandigheden kunnen de droogtijd beïnvloeden.

- **Uithardingstijd:** Zie de gebruiksaanwijzing.
- **Reiniging:** Water en zeep.
- **Opslag:** Tussen 5 °C en 30 °C. Niet blootstellen aan vorst of direct zonlicht.
- **Houdbaarheid:** 12 maanden in ongeopende verpakking bij 20 °C.
- **Veiligheidsmaatregelen:** Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.

Gebruiksaanwijzing:

Lakken van onbehandelde en machinaal geschuurde vloeren:

1. Het oppervlak moet volledig schoon, droog en vrij van stof, was, vet, polijstmiddel, zeepresten en soortgelijke stoffen zijn. Vuil en oneffenheden worden verwijderd door schuren. Het laatste schuurproces voordat een Floorcoat FC-primer wordt aangebracht, moet worden uitgevoerd met schuurpapier met een korrelgrootte van 120–180.
2. Verwijder schuurstof zorgvuldig met een stofzuiger en veeg de vloer af met een doek die is uitgewrongen in schoon water.
3. Breng een Floorcoat FC-primer aan. Volg de voorbereidings-, toepassings- en droogtijdsaanwijzingen op het technische gegevensblad van de gekozen primer.
4. Schud de FC 62-lak goed totdat alle bezonken materialen zijn opgelost. Laat de lak ongeveer 3 minuten rusten voor gebruik.
5. Breng de lak aan met een kwast of lakroller in een gelijkmatige laag, indien mogelijk in de richting van de houtnerf. Wij raden aan om de lak uit een lakbakje te halen in plaats van deze direct op de vloer te gieten.
6. Wanneer het oppervlak met FC 62-lak droog is na ongeveer 3–4 uur, voer een tussenschuurslag uit met schuurpapier of schuurgaas met een korrelgrootte van 120–180. Om er zeker van te zijn dat het oppervlak volledig droog is, wordt aangeraden de gelakte vloer 's nachts te laten drogen voordat de tussenschuurslag wordt uitgevoerd.
7. Verwijder schuurstof zorgvuldig met een stofzuiger en veeg de vloer af met een doek die is uitgewrongen in schoon water.
8. Breng een tweede laag FC 62-lak aan.

Lakken van eerder gelakte of fabrieksmatig voorgelakte vloeren:



Official Floorcoat HGH Distributor in the Netherlands and Belgium:
Overmat Industries B.V. – Waspik - The Netherlands – www.overmat.nl

1. Het oppervlak moet volledig schoon, droog en vrij van stof, was, vet, polijstmiddel, zeepresten en soortgelijke stoffen zijn.
2. Schuur voorzichtig met schuurpapier of schuurgaas met een korrelgrootte van 100–150 om een goede hechting van de lak te garanderen.
3. Verwijder schuurstof en veeg de vloer af met een doek die is uitgewrongen in schoon water.
4. Breng 1–2 lagen FC 62-lak aan en laat de lak tussen de lagen drogen.
5. Voordat u de hele vloer lakt, wordt aanbevolen een hechtingstest uit te voeren op een klein oppervlak.

Vorbereitung van eerder gelakte of fabrieksmatig voorgelakte vloeren:

Het wordt altijd aanbevolen om een hechtingstest uit te voeren op een klein oppervlak voordat u begint met het lakken van de hele vloer. Lak een paar kleine plekken en laat deze 24 uur drogen. Controleer de hechting door te krassen met de rand van een munt of de kop van een sleutel.

- Als de hechting goed is en het oppervlak er netjes uit ziet, kunt u doorgaan met het lakken van de vloer.
- Als het resultaat niet bevredigend is, moet de vloer worden geschuurd tot kaal hout en behandeld volgens de instructies onder "Lakken van onbehandelde en machinaal geschuurde vloeren".

Belangrijke opmerkingen:

- Breng de lak aan bij 20 °C ± 5 °C en 55 % relatieve luchtvochtigheid.
- Zorg tijdens het drogen voor goede ventilatie om optimale droogomstandigheden en een goed resultaat van het gelakte oppervlak te garanderen.
- De primer moet volledig droog zijn voordat deze wordt overgelakt met FC 62.
- Het gebruik van een primer in een laksysteem en een stabiel klimaat in de ruimtes vermindert het risico op kantenlijming. Dit garandeert echter niet dat zijverlijming volledig kan worden vermeden.
- Het wordt aanbevolen om maximaal twee lagen primer of lak per dag aan te brengen en de gelakte vloer 's nachts te laten drogen voordat een tussenschuurslag wordt uitgevoerd.
- Als een laklaag meer dan 24 uur na de vorige laag wordt aangebracht, wordt aanbevolen een tussenschuurslag uit te voeren met schuurpapier of schuurgaas met een korrelgrootte van 120–180 en schoon te maken zoals hierboven beschreven.

BELANGRIJK!

Aangezien wij geen garantie kunnen geven tegen ongewenste omstandigheden op eerder behandelde vloeren, moet altijd een testapplicatie en inspectie worden uitgevoerd voordat met lakken wordt begonnen.

Gebruiksaanwijzing:

Gebruik de lak niet zonder primer. De vloer kan voorzichtig worden gebruikt na 24 uur. De lak is volledig uitgehard na 7 dagen.

Reiniging van vloeren:

Reinig de vloer door te stofzuigen en af te nemen met een doek die is uitgewrongen in water of een milde neutrale zeepoplossing. Vermijd het gebruik van bruine zeep, ammoniak of andere sterk alkalische reinigingsmiddelen.