

Technische gegevensblad

Floorcoat Wood Cover (Pure, Natural en Natural White)



Beschrijving:

Floorcoat Wood Cover is een geurarme, 1-component PU-lak die een ruwe, onbehandelde "soft feel look" afwerking biedt en kan worden gebruikt op de meeste parket- en houten vloeren in particuliere woningen met middelmatig tot intensief gebruik.

Floorcoat Wood Cover kan op de meeste lichte houtsoorten worden gebruikt. Bij exotische houtsoorten of twijfel over de hechting van het laksysteem op de ondergrond wordt altijd aanbevolen een hechtingstest uit te voeren voordat de volledige vloer wordt gelakt.

Floorcoat Wood Cover is verkrijgbaar in drie varianten:

- **Pure:** Deze variant biedt een natuurlijke afwerking zonder toegevoegde kleur, waardoor de natuurlijke houtkleur zichtbaar blijft.
- **Natural:** Een licht getinte variant die de natuurlijke kleur en diepte van het hout versterkt zonder zichtbare kleurverandering.
- **Natural White:** Een versie met een subtiele witte tint die het hout een lichtere uitstraling geeft, populair in moderne en Scandinavische interieurstijlen.

Floorcoat Wood Cover kan worden gebruikt als volledig systeem, van primer tot twee afwerkingslagen, of als primer voor het overlakken met twee lagen FC 82 2K (Ultramat of Nordic White).

Floorcoat Wood Cover is Eurofins-gecertificeerd en bevat geen chemicaliën die de binnenluchtkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. Dit product is bedoeld voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing:

Behandeling van onbehandelde en machinaal geschuurde vloeren:

- Het oppervlak moet volledig schoon, droog en vrij zijn van stof, was, vet, polijstmiddelen, zeepresten en soortgelijke stoffen. Vuil en oneffenheden moeten worden verwijderd door schuren. De laatste schuurbeurt vóór het aanbrengen van Floorcoat Wood Cover moet worden uitgevoerd met schuurpapier korrel 100-120.
- Schuurstof grondig verwijderen door te stofzuigen.
- De vloer gronden met Floorcoat Wood Cover. Schud het product goed voor gebruik en laat het ongeveer 3 minuten rusten. Breng het product met een kwast of roller in een gelijkmatige laag aan, bij voorkeur in de richting van de houtnerf. Gebruik een verfbakje in plaats van het product direct op de vloer te gieten om verkleuring te voorkomen.
- Floorcoat Wood Cover 1 tot 1½ uur laten drogen voordat de volgende laag wordt aangebracht.
- Zodra het oppervlak droog is, breng de tweede laag Floorcoat Wood Cover op dezelfde wijze aan als hierboven beschreven.
- Laat het oppervlak een nacht drogen.
- Voer een tussenschuurbeurt uit met schuurpapier of schuurnet korrel 120-180 en verwijder het schuurstof grondig door te stofzuigen voordat de derde en laatste laag Floorcoat Wood Cover wordt aangebracht.

Gebruik van Floorcoat Wood Cover als primer vóór lakken met FC 82 2K (Ultramat of Nordic White):

- Het oppervlak moet volledig schoon, droog en vrij zijn van stof, was, vet, polijstmiddelen, zeepresten en soortgelijke stoffen. Vuil en oneffenheden moeten worden verwijderd door schuren. De laatste schuurbeurt vóór het aanbrengen van Floorcoat Wood Cover moet worden uitgevoerd met schuurpapier korrel 100-120.
- Schuurstof grondig verwijderen door te stofzuigen.
- De vloer gronden met Floorcoat Wood Cover. Schud het product goed voor gebruik en laat het ongeveer 3 minuten rusten. Breng het product met een kwast of roller in een gelijkmatige laag aan, bij voorkeur in de richting van de houtnerf. Gebruik een verfbakje in plaats van het product direct op de vloer te gieten om verkleuring te voorkomen.
- Floorcoat Wood Cover 1 tot 1½ uur laten drogen voordat de volgende laag wordt aangebracht.
- Overlakken met FC 82 2K (Ultramat of Nordic White) volgens de instructies in het technische gegevensblad van het product.

Vorbereiding vóór behandeling van eerder afgewerkte vloeren met Floorcoat Wood Cover:

Het wordt altijd aanbevolen om een hechtingstest uit te voeren op een klein gebied voordat de volledige vloer wordt behandeld. Breng Floorcoat Wood Cover aan op een klein oppervlak en laat het 24 uur drogen. Controleer vervolgens de hechting door met de rand van een munt of de punt van een sleutel te schrapen. Als de hechting goed is, kan de behandeling worden voortgezet. Als het resultaat niet bevredigend is, moet de vloer tot op het kale hout worden geschuurd voordat de behandeling plaatsvindt.

Belangrijke opmerkingen:

- Floorcoat Wood Cover aanbrengen bij 20°C ± 5°C en 55% RV.
- Zorg voor goede ventilatie tijdens het drogen om optimale droogomstandigheden te behouden.
- Floorcoat Wood Cover moet volledig droog zijn voordat een nieuwe laag wordt aangebracht.
- Het wordt altijd aanbevolen om een primer te gebruiken bij het lakken met een watergedragen laksysteem. Floorcoat Wood Cover kan als primer worden gebruikt.
- Schud het product goed voor gebruik om eventuele bezonken deeltjes volledig te mengen.
- Er wordt aanbevolen om maximaal twee lagen Floorcoat Wood Cover per dag aan te brengen.
- Indien een laag Floorcoat Wood Cover meer dan 24 uur na de vorige laag wordt aangebracht, wordt een tussenschuurbeurt met schuurpapier of schuurnet korrel 120-180 aanbevolen.

Productgegevens:

- **Product:** 1-component PU-Lak, watergedragen oliedispersie.
- **Verbruik:** Als primer ca. 8 m²/L. Als toplaag ca. 10 m²/L.
- **Verdunning:** Niet aanbevolen. Het product is gebruiksklaar.
- **Toepassing:** Kwast of roller.
- **Oppervlaktetemperatuur:** 15-25°C.
- **Droogtijd:** Voor overschilderen: 1-1½ uur. Voor tussenschuren: 3-4 uur (20°C, 55% RV). Verschillende klimaatomstandigheden kunnen de droogtijd beïnvloeden.
- **Uithardingstijd:** Zie gebruiksaanwijzing.
- **Reiniging:** Zeep en water.

- **Opslag:** Boven 5°C en onder 30°C. Niet blootstellen aan vorst of direct zonlicht.
- **Houdbaarheid:** 12 maanden in ongeopende verpakking bij 20°C.
- **Voorzorgsmaatregelen:** Zie het veiligheidsinformatieblad van het product.

BELANGRIJK! Aangezien wij geen garantie kunnen geven tegen ongewenste resultaten op eerder behandelde vloeren, moet altijd een test worden uitgevoerd voordat de volledige vloer wordt behandeld.

Gebruiksaanwijzing: Gebruik de vloer voorzichtig na 24 uur. Het product is volledig uitgehard na 7 dagen.

Vloerreiniging: Reinig door te stofzuigen en af te nemen met een doek bevochtigd met water of een milde, neutrale zeepoplossing. Gebruik geen bruine zeep, ammoniak of andere sterk alkalische reinigingsmiddelen.

Disclaimer:

De informatie in dit document en alle andere verwijzingen en aanbevelingen die wij verstrekken in verband met het advies over het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op ervaring en standaardomstandigheden. Vanwege de vele mogelijke toepassingen en verwerkingsomstandigheden vrijwaart deze informatie de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid om eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen bij de verkoper of fabrikant.

Er wordt geen garantie gegeven over de kwaliteit van het vakmanschap bij het gebruik van onze producten. Documentatie van het uitgevoerde werk is de verantwoordelijkheid van de uitvoerende vakman.

Aangezien ongewenste effecten kunnen optreden bij het opnieuw lakken, zelfs wanneer het werk wordt uitgevoerd volgens de juiste vakmanschapsvoorschriften, wordt aanbevolen dat de aannemer, waar nodig, hiermee rekening houdt in de communicatie met de klant.

Aanbevelingen van de fabrikant en eventuele geldende normen moeten worden nageleefd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid vallen onder onze algemene voorwaarden en worden niet uitgebreid door deze informatie of ons advies. Wanneer nieuwe technische informatie beschikbaar komt, vervalt de voorgaande versie.

Herzien: 2025-06-17