

## VLOEROLIE OP BASIS VAN PLANTAARDIGE OLIËN EN WASSEN

### EIGENSCHAPPEN

Floorservice Color Hardwasolie FF dringt diep in het hout door en geeft het hout een gekleurde uitstraling. Na eindafwerking met Floorservice Hardwasolie Topfinish FF is het hout bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensappen, melk en water conform DIN 68861 1A en bestand tegen speeksel en zweet conform DIN 53160.

### TOEPASSING

voor alle soorten houten vloeren en meubelen binnen, als impregneer of afwerking. Minder geschikt voor donkere exotische houtsoorten.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur:	niet lager dan 16°C
Droogtijd bij 20°C / 65% RV:	ca. 8 à 10 uur bij goede ventilatie. Deuren en ramen open zetten. Minder belastbaar na 3 dagen, volledig belastbaar na ca. 3 weken.
Materiaalverbruik:	1 liter = ca. 12 - 15 m <sup>2</sup> bij twee lagen of 24 - 30 m <sup>2</sup> bij een enkele laag.
Kleur:	verkrijgbaar in 16 kleuren.
Reiniging gereedschap:	met terpentine of bij industriële toepassing met Floorservice Machine- en Walsreiniger.



### OPSLAG

Koel en droog. Bij reeds geopende verpakkingen kan huidvorming optreden. Deze huid voor hernieuwd gebruik verwijderen.

### VEILIGHEIDSADVIES

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

### GhemVOCVerfV

max. 490 g/l VOS (grenswaarde 01.01.2010: 500 g/l cat. A/i)

### VERPAKKING

1000 ml  
125 ml kleurmonster.

### VERWERKING

Voor gebruik goed roeren. De Color Hardwas-olie FF is gebruiksklaar. De ondergrond moet gladgeschuurd (laatste schuurbeurt met korrel 120), droog (houtvochtigheid max. 14%), stof- en vetvrij zijn. De Color Hardwas-olie FF dun en gelijkmatig met een kortharige mohair rol, mop of spatel aanbrengen. Na 10 tot max. 15 minuten met een éenschijfsmachine en een dikke witte pad inpolijsten en de overtollige olie eventueel met een viltpad verwijderen. Wenst men een intensievere kleur, kan men een tweede laag aanbrengen. De Color Hardwasolie FF afwerken met 1 laag Floorservice Hardwas-olie FF Topfinish Satin Naturio 001 of Mat Naturio 002. Voor witte tinten adviseren we Topfinish Mat Naturio 002.

### INDUSTRIËLE VERWERKING

Met een enkelwals of dubbelwals een laag aanbrengen zodat na eventuele pad- of borstelstations nog ca. 20 g/m<sup>2</sup> aanwezig is. Hierna verder afwerken zoals hierboven is beschreven..

### REINIGING & ONDERHOUD

Floorservice Parketreiniger en Floorservice Onderhoudsolie.

Bovenstaande produktinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.