

LÖSUNGSMITTELFREIES FARBLOSES – SCHNELL BELASTBARES – 2-KOMPONENTEN-BODENÖL

EIGENSCHAFTEN

Floorservice Hartwachsöl 2K ist ein schnell trocknendes und belastbares Hartwachsöl für den professionellen Parkettverleger auf Basis pflanzlicher Öle und Wachse, Trockenstoffe und Additive. Hartwachsöl 2K vertieft die natürliche Struktur und Farbe der behandelten Oberfläche. Gute Abriebfestigkeit, wasserabweisend, beständig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Fruchtsäfte, Milch und Wasser gemäß DIN 68861 1A..

ANWENDUNG

Für alle Arten von Parkett- und Dielenböden, zu verarbeiten als 1- oder 2-Schicht-System.

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur:	nicht unter 16°C.
Topfzeit:	4 Stunden.
Trocknungszeit:	8-12 Stunden, abhängig von Raumtemperatur und Belüftung. Türen und Fenster öffnen.
Belastbar:	chemische und mechanische Beständigkeit nach 24 Stunden.
Aggregatzustand:	flüssig.
Geruch:	charakteristisch.
Viskosität bei °C:	38-42 s 4mm.
Feststoffgehalt (%):	99,51 Gew.-%



LAGERUNG

Kühl und trocken. Bei bereits geöffneten Verpackungen kann es zur Hautbildung kommen. Diese Haut vor erneuter Verwendung entfernen.

SICHERHEITSHINWEIS

Selbstentzündung durch Autoxidation durch mit dem Produkt getränkte Lappen möglich.

Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC):
max. 30 g/l VOC (Grenzwert 01.01.2010: 400 g/l Kat. A/e).

VERPACKUNG

930 ml (Komponente A), 70 ml (Komponente B).

125 ml Farbmuster (Komponente A).r.

VERARBEITUNG

Hartwachsöl 2K (A) vor Gebrauch gründlich umrühren. Dann 70 ml Härter (B) zu 930 ml (A) hinzufügen und erneut gut umrühren. Der Untergrund muss glatt geschliffen (letzter Schliff mit Körnung 120), trocken (Holzfeuchtigkeit max. 10%), staub- und fettfrei sein.

ANWENDUNG MIT SPACHTEL:

Hartwachsöl 2K gleichmäßig mit einem Spatel auftragen. Nach 10-30 Minuten den Überschuss mit einem beigen Pad entfernen. Unmittelbar danach die zweite Schicht auf die gleiche Weise auftragen. Verbrauch: 20-30 ml/m² pro Schicht. Nach spätestens 30 Minuten das überschüssige Öl mit einem beigen Pad entfernen. Nach 20 Minuten mit einem weißen Pad polieren..

ANWENDUNG MIT KURZHAARIGER MOHAIRROLLE:

1 x dünn und gleichmäßig auftragen. Verbrauch: ca. 50 ml/m², abhängig von der Holzart. Nach 10-30 Minuten das überschüssige Öl mit einem Spachtel oder einem Gummischaber entfernen und die gesamte Oberfläche mit einem beigen Pad bearbeiten. Nach ca. 20 Minuten mit einem weißen Pad polieren. Achtung! Es darf kein überschüssiges Öl auf dem Boden stehen bleiben.

INDUSTRIELLE VERARBEITUNG

Eine Schicht mit einer Einzel- oder Doppelwalze auftragen, damit nach eventuellen Pad- oder Bürstenstationen noch ca. 20 g/m² Öl vorhanden ist.

REINIGUNG & PFLEGE

Floorservice Parkettreiniger und Floorservice Pflegeöl.

Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Erkenntnisstand und dienen der Information des Käufers/Anwenders. Die nach bestem Wissen gegebenen Empfehlungen entlasten den Käufer nicht aus der eigenen Verantwortung, die Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck selbst zu prüfen. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Eine gleichbleibende Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“.